

<b>Denominazione</b>	<b>MARMOFLOAT ELEGANTE CHIAROSCURO Marmorino Sale e Pepe</b>
<b>Descrizione</b>	Finitura a base di grassello di calce ad effetto marmorizzato
<b>Caratteristiche principali</b>	- Antimuffa - Traspirante
<b>Baldini Tecnicolor</b>	E' possibile colorare Marmofloat Elegante Chiaroscuro con Paste Coloranti Ossidi e con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Ossidi o con Paste Coloranti Universali e macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	E. 2/4.C.O.A.2.SA Stucco per strato di fondo e finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, a base calce
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture Opache per soffitti interni. Valore limite UE di COV per Marmofloat (cat.A/a): 75g/L; 30g/L (2010). Marmofloat contiene al massimo 30g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	Essendo un prodotto minerale particolarmente idoneo ad interventi di restauro di vecchi edifici di carattere storico monumentale; Marmofloat deve essere preferibilmente applicato su supporti traspiranti e rifiniti a fratazzo fine, composti esclusivamente con calce idraulica naturale bianca ed aventi caratteristiche di elevata permeabilità al vapore acqueo, presa ed indurimento molto lunghi ed insignificante presenza di sali idrosolubili. Non applicare su muri dove vi sia presenza di pitture od altri prodotti pellicolanti (rivestimenti, plastici, pitture ad emulsione...) <b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b> Dopo avere opportunamente lasciato stagionare il supporto, bagnare adeguatamente con acqua. Mescolare energicamente e stendere uniformemente Marmofloat con fratazzo inox (se necessario, a seconda della ruvidità del supporto o in caso di rappezzi o tracce, applicare un secondo strato). Prima che Marmofloat sia completamente essiccato, stendere lo strato finale del prodotto, pressando immediatamente la superficie con il fratazzo inox, dall'alto verso il basso e/o viceversa, compattando perfettamente la superficie; l'uso corretto del fratazzo porterà ad ottenere una superficie con effetto satinato. Per ottenere la finitura lucida, a perfetta essiccazione del Marmofloat, stendere sempre con il fratazzo inox, un velo di Cera per Stucco veneziano, e dopo un'attesa di circa 1-2 ore uniformare con panno di lana, esercitando un'azione meccanica, conferendo così alla superficie lucentezza e protezione. Una corretta applicazione comporta uno spessore secco di circa 0,8 mm e un consumo medio di circa 1,3-1,6 Kg/m <sup>2</sup> .
<b>Consigli pratici</b>	La colorazione tipica del prodotto può variare sensibilmente da lotto a lotto poiché contiene polveri di marmo variamente colorate. Teme il gelo; chiudere bene la confezione dopo l'uso. Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente umido. Non applicare su supporti con umidità di risalita. Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi. Deboli sfumature ed ombreggiature della tinta (più chiare e più scure) sono caratteristiche estetiche. Su intonaci molto vecchi applicare il prodotto molto diluito dando fino a cinque mani di prodotto. Data la composizione naturale del prodotto la tinta finale sarà in funzione delle condizioni climatiche e degli assorbimenti degli intonaci. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura, i rappezzi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente. A fine lavoro procedere subito alla pulizia degli attrezzi con acqua. Trattandosi di prodotto naturale nella massa possono essere presenti frammenti poco cotti o non idratati. Condizioni dell'ambiente e del supporto : temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto : min. 10°C / max 35°C
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

# MARMOFLOAT ELEGANTE CHIAROSCURO

Codice scheda BVE220126

Rev. 07 del 01.01.2009 Pag. 2 di 2

## Voce di capitolato

Applicazione di Marmofloat Elegante Chiaroscuro con un consumo medio di \_\_\_\_\_ Kg/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>, compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		–
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,350 ÷ 1,550
Viscosità		Pasta
Consumo teorico per mano (per uno spessore secco consigliato di 0,8 mm )	MPL 059	1,3-1,6 Kg/m <sup>2</sup> circa 1m <sup>2</sup> /L
Spessore secco consigliato per mano	MPL 066	ca. 800 micron
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Diffusione del vapore d'acqua WDD (spessore rivestimento 1,0 mm secchi)	MPL 099 (DIN 52615)	350 g/mq in 24 h
Secco in profondità h	MPL 066	24 h
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 12 ÷ 24 ore
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Bianco beige
Legante		Calce
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		–
Applicazione a spatola		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
Protagonisti del colore

M.P.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: info@baldinivernici.it