

<b>Denominazione</b>	<b>SVERNICIATORE 2800 TIPO FORTE</b>
<b>Descrizione</b>	Prodotto sverniciante a solvente
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forte potere di penetrazione</li><li>- Rimuove tutti i tipi di vernice</li><li>- Prodotto non idoneo per carrozzeria</li></ul>
<b>Baldini Tecnicolor</b>	
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	
<b>Ciclo applicativo</b>	LEGNO E MATERIALI SIMILARI: stendere con pennello uno spessore di qualche millimetro. Lasciare agire il prodotto. Procedere all'asportazione completa della vernice rimossa con raschietto e spazzole metalliche, seguendo il senso della venatura del legno. Pulire accuratamente con stracci il supporto sverniciato e lasciare essiccare completamente la superficie per qualche ora. Spazzolare e carteggiare a fondo eliminando ogni residuo di lavorazione, asportare la polvere e procedere come su legno nuovo. Sul ferro e materiali simili: procedere come sopra carteggiando e spazzolando a fondo le zone arrugginite prima di effettuare l'applicazione del fondo.
<b>Consigli pratici</b>	Il prodotto si applica a pennello e non va assolutamente diluito. Per usufruire del massimo rendimento sverniciante, si consiglia di applicare il prodotto lontano da fonti di calore, su superfici non riscaldate e possibilmente in luoghi non eccessivamente ventilati. Il prodotto è pronto all'uso.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Il prodotto è a base di componenti neutri, ma nonostante ciò è possibile che nelle stagioni calde o in ambienti riscaldati si formi una pressione interna: consigliamo pertanto prudenza e cautela nella apertura del barattolo. In questi casi svitare lentamente il tappo tenendo la mano appoggiata sullo stesso in modo da mantenere una pressione continua. Con una spatola, cacciavite o altro, sollevare da un lato il suddetto tappo tenendovi sempre la mano appoggiata. Se si viene a contatto con il prodotto, in qualunque parte del corpo, è sufficiente lavarsi abbondantemente con acqua fredda. Dopo l'uso del prodotto, per mantenere inalterata l'efficacia, richiudere ermeticamente il barattolo e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di SVERNICIATORE 2800 TIPO FORTE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Gelatinoso	
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,100 ÷ 1,200	
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	Min 2500	
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	3 ÷ 5	
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	-	
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	< 21	
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	-	
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi	
Tempo di sverniciatura ( i valori sono puramente indicativi e si riferiscono a prove effettuate in laboratorio su campioni di pittura mediamente invecchiati. Tali valori variano con il variare del tempo di invecchiamento del film di pittura e dal numero di mani di film che si devono sverniciare)	MPL 035	Sintetici	
		inizio	max 6 minuti
	MPL 067	rimozione 100 %	max 30 minuti
		Smalti epossidici	
inizio	8 ÷ 10 minuti		
		rimozione 100 %	4 ÷ 5 h
Esterni\Interni		S\SI	
Pulizia attrezzi		Dil. Nitro	
Colori		Azzurro	
Diluyente		-	
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso	

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

MP.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
 20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
 Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: info@baldinivernici.it