

Denominazione	FISSATIVO ACRILICO 101 Superconcentrato all'acqua
Descrizione	Isolante fissativo a base di resine acriliche a basso odore
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Ottimo ancoraggio- Consolidamento- Uniforma l'essiccamento
Classificazione (UNI 8681)	AO. B.O.A.2.FA Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti Valore limite UE di COV per Fissativo Acrilico 101 (cat. A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Fissativo Acrilico 101 contiene al massimo 30 g/L di COV.
Ciclo applicativo	Su intonaco già trattato asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto.
Consigli pratici	Tenere al riparo dal gelo. Applicare a temperatura (prodotto, supporto, aria) superiore ai 5 °C. Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il Fissativo Acrilico 101 trasparente, di aggiungere all'atto dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale. Evitare chiazze traslucide aumentando la diluizione. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente. Rispettare le indicazioni di diluizione riportate sulla scheda.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di FISSATIVO ACRILICO 101 con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		–
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,980 ÷ 1,030
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	250 ÷ 1500
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	15 ÷ 30
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	–
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	60 ÷ 63
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N. D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 0,5
Secco in profondità h	MPL 033	4 ÷ 6
Sovraverniciabilità h	MPL 037	4 ÷ 6
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo parti di prodotto : parti di acqua	MPL 063	1:10 ÷ 1:15
Applicazione a pennello parti di prodotto : parti di acqua	MPL 063	1:10 ÷ 1:15
Applicazione a spruzzo ed aria parti di prodotto : parti di acqua	MPL 063	1:10 ÷ 1:15

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

M.P.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it