

<b>Denominazione</b>	<b>SMALTO SINTETICO LUCIDO</b>
<b>Descrizione</b>	Smalto brillante a base di resine alchidiche per esterni ed interni.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buona pennellabilità;</li><li>- Buona resa;</li><li>- Buona resistenza all'esterno;</li><li>- Buona essiccazione a temperatura ambiente;</li></ul>
<b>Baldini Tecnicolor</b>	Industria Rapporto in peso convertitore / paste coloranti = 80 / 20 Prodotto non colorabile con paste Coloranti Industria Baldini Vernici: Alluminio GG e Alluminio GF
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4. A.O.B.O.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica.
<b>COV: Dlgs 161 del 2006</b>	Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE – Dlgs 161 del 2006.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p><b>LEGNO NUOVO:</b> il legno da trattare deve essere asciutto. Stuccare crepe e buchi con nostro Stuccotone. Carteggiare smussando gli angoli vivi. Asportare completamente la polvere ed impregnare il legno con nostro Holz Lack Impregnante dando più mani a distanza di pochi minuti una dall'altra fino a completo assorbimento. Lasciare essiccare perfettamente e carteggiare a fondo. Applicare quindi due o più mani di SMALTO SINTETICO meglio se intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p>Per il legno che rimane all'interno applicare come sottofondo una o più mani di nostra Solden Plus. Carteggiare spianando la superficie ed applicare due o più mani di SMALTO SINTETICO meglio se intervallate da leggere carteggiatura.</p> <p><b>LEGNO GIA' VERNICIATO:</b> qualora lo stato delle vernici preesistenti non consigli la completa asportazione delle stesse con i nostri Sverniciatori, asportare l'eventuale patina di sporco mediante lavaggio con acqua più detersivo e risciacquare. Togliere con una spatola le parti di vernice in fase di distacco, stuccare se occorre con nostro Stuccotone, carteggiare a fondo ed applicare una o più mani di smalto sintetico meglio se intervallate da leggere carteggiatura.</p> <p><b>FERRO NUOVO:</b> la superficie da trattare deve essere esente da grasso ed olio. Sgrassare con nostri diluenti nitro o da lavaggio od acqua e detersivo. Per lavori importanti e per grandi superfici è opportuno sabbare. Se ciò non è attuabile, Asportare il più possibile la ruggine con macchine abrasive, spazzole metalliche e carta abrasiva. Applicare una o due mani della nostra antiruggine Noxidim dando preferibilmente la prima mano a pennello ed applicare quindi due o più mani di SMALTO SINTETICO meglio se intervallate da leggera carteggiatura.</p> <p><b>FERRO GIA' VERNICIATO:</b> qualora lo stato delle vernici preesistenti non consigli la completa asportazione delle stesse con i nostri Sverniciatori o sabbatura, asportare l'eventuale patina di sporco con acqua più detersivo e risciacquare. Togliere con una spatola le parti di vernice in fase di distacco, stuccare se occorre con nostro Metal Mastik, carteggiare a fondo ed applicare una o più mani di SMALTO SINTETICO meglio se intervallate da leggera carteggiatura.</p>
<b>Consigli pratici</b>	Per ottenere ottimi risultati nell'applicazione dei vari prodotti verniciati e non incorrere in fenomeni di "raggrinzimento" o "rimozione", si consiglia di arrivare agli spessori desiderati dando più mani, anziché una sola. Si consiglia inoltre di carteggiare leggermente tra una mano e l'altra e di non sovraverniciare prima di 24 ore dall'avvenuto secco al tatto del prodotto applicato. Prestare attenzione a ricoprire perfettamente con il prodotto le superfici da pitturare senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti: da questi punti inizierebbe un rapido processo di deterioramento del film e del supporto. Non applicare in condizioni di elevata umidità, bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di SMALTO SINTETICO LUCIDO con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

<b>Caratteristiche* ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60 % di Umidità Relativa.</b>
Aspetto e finitura gloss	MPL 030 (UNI 9389)	Brillante Min. 85
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	0,930 ÷ 1,250
Viscosità ISO Ø 8 , s	MPL 029 (UNI 8356)	30 ÷ 45
Resa teorica per mano mq \ lt	MPL 052 (ISO 7254)	16 ÷ 18
Spessore secco consigliato micron per mano	MPL 056 (ASTM D 1186)	30 ÷ 35
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21
Contenuto solidi % in peso (Rif. al Bianco 900)	MPL 027 (UNI 8906)	69 ÷ 74
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	Max 1
Secco al tatto h	MPL 033	1 ÷ 5
Secco in profondità h	MPL 033	Max 18
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 24
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Baldini Tecnicolor Industria
Legante		alchidico
Pulizia attrezzi		Acquaragia Tre Palme o Azzurra
Diluyente		Azzurra Acquaragia Inodore
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Diluire al max. 10 % Ugello 1,2 ÷ 1,5 mm Pressione 2,5 atm

\* Riferite ai colori Bianco Ral 9010 e Nero Ral 9005

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

M.P.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
 20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
 Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: info@baldinivernici.it