

Codice scheda BVE292852

Denominazione HI-RES CLASSIC SMALTO ACRILICO SPRAY**Descrizione** Vernice aerosol acrilica**Caratteristiche principali**

- Non ingiallente
- Essiccazione ultra rapida
- Alta copertura
- Prodotto non idoneo per carrozzeria

Classificazione (UNI 8681)**Ciclo applicativo**

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco. Ove possibile carteggiare con carta abrasiva per favorire l'adesione della vernice al supporto.

Su ferro nuovo o arrugginito, una volta rimossa la ruggine presente, applicare preventivamente antiruggine; dopo 24 ore carteggiare e applicare il prodotto.

Consigli pratici

Agitare bene la bombola per 1-2 minuti prima dell'uso. Non applicare in presenza di umidità ed a temperatura inferiore a 10°C. Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale ed a distanza di circa 30 cm dal supporto. Per evitare colature applicare più stati sottili di prodotto ad intervalli di qualche minuto.

La bombola è dotata di valvola autopulente. A fine lavoro non è necessario compiere alcuna operazione prima di riporre la bombola.

Rimozione del prodotto con acetone o diluente nitro.

Precauzioni di sicurezza

- Recipiente sotto pressione .
- Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
- Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Voce di capitolato

Applicazione di HI-RES Classic SMALTO ACRILICO SPRAY con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Brillante o Opaco secondo cartella
Spessore secco consigliato micron per mano	ISO 2808	20 ÷ 30
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	< 21
Resa teorica per mano mq\ conf.	MPL 062	1,8 ÷ 2,2
Secco in profondità h	MPL 060	Max 27
Esterni\Interni		S\SI
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Tipo propellente		Propano, Butani
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

MP.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it